

technisches Datenblatt



Produktdaten

Dreischicht Parkett	EN 13489	DoP PQ2024-13
Abmessungen	Dielen	190 x 680-1900 x 14(3) mm
	Packung	8 Regale / 2,888 m² / 24,1 kg
	Vollplanken	6
	Palette	45 / 129,96 m² / 1106,5 kg
Dichte	EN 323	± 536 kg/m³
Verlegung		Nut und Feder
Oberste Schicht		Europäische Eiche (Quercus robur)
Kern		Fichte (Picea abies)
Trägerschicht		Fichte (Picea abies)
Grading		Rustikal B+
Oberflächenstruktur		Leicht gebürstet
Fuge		4V
Glanzgrad bei 60°		5-7 %
Finish		UV-Matt-Lack
Garantiebedingungen	Wohnzwecke	20 Jahre
	Gewerbliche Garantie	auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 13489	Klasse 23 Starker häuslicher Gebrauch 

Produkteigenschaften

Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Innenraumluftzertifizierungen			REACH, A
Brandklasse	 EN 13501-1		Dfl-s1
Rutschfestigkeit	 CEN/TS 15676		USRV 42
Formaldehydemission	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
Pentachlorophenol Inhalt	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	Enthält kein Pentachlorophenol
Fußbodenheizung	 EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R = 0,12 m² K/W OK (max. +28°C) + geklebt
Biologische Nachhaltigkeit			Klasse 1

Reinigungs- und Wartungshinweise: www.lamett.de



Rustikal B+



Holzbeschreibung

Oberflächenstruktur	Leicht gebürstet
Einstufung	Sehr rustikal
Fehlfarben	Hoch
Harte Astknoten	Erlaubt unbegrenzt
Brüchige Astknoten	$\varnothing \leq 80$ mm
Splintholz	$\leq 30\%$ der Breite - eingefärbt in der gleichen Farbe wie die Dielen
Endriss	$\leq 10 \times 300$ mm
Oberflächenriss	$\leq 6 \times 300$ mm
Insektenloch	Wurmloch erlaubt, max. 10
Faulstellen	Erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Erlaubt
Harter Kern	Erlaubt; geschlossene Markröhre
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt



Dieses bild stellt die beschriebene einstufung dar

Holzbeschreibung

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.

