

Osaka 190

technisches Datenblatt



Produktdaten

Dreischicht Parkett	EN 13489	DoP PQ2024-13
Abmessungen	Dielen	190 x 680-1900 x 14(3) mm
	Packung	8 Dielen / 2.888 m² / 24.1 kg
	Vollplanken	6
	Palette	45 / 129.96 m² / 1106.5 kg
Dichte	EN 323	± 536 kg/m³
Verlegung		Nut und Feder
Oberste Schicht		Europäische Eiche (Quercus robur)
Kern		Fichte (Picea abies)
Trägerschicht		Fichte (Picea abies)
Grading		Rustikal B+
Oberflächenstruktur		Leicht gebürstet
Fuge		4V
Glanzgrad bei 60°		5-7 %
Finish		UV-Matt-Lack
Garantiebedingungen	Wohnzwecke	20 Jahre
	Gewerbliche Garantie	auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 13489	Klasse 23 Starker häuslicher Gebrauch



Leere Felder weisen auf Abweichungen zwischen den Farben innerhalb der Kollektion hin. Spezifische Daten pro Farbe finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

Variables dentro de la colección

	Farbe	Finish	Oberflächenstruktur
OSA 190-1007	1007-Prosecco	UV-Mattlack	Leicht gebürstet
OSA 190-1008	1008-Empire	UV-Mattlack	Leicht gebürstet
OSA 190-1009	1009-Heritage	UV-Mattlack	Leicht gebürstet
OSA 190-110	110 - Natural	UV-Mattlack	Leicht gebürstet

Osaka 190

technisches Datenblatt



Produkteigenschaften

Eigenschaft		Testmethode	min. af.	Ergebnis
Umweltzertifikate & -siegel				A
Brandklasse		EN 13501-1		Dfl-s1
Rutschfestigkeit		CEN/TS 15676		USRV 42
Pentachlorophenol Inhalt		CEN/TR 14823	< 5 ppm	Enthält kein Pentachlorophenol
Fußbodenheizung		EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R = 0.12 m²K/W OK (max. +28°C) + geklebt
Biologische Nachhaltigkeit				Klasse 1

Formaldehydemission

CE-Marking - EN 14342		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77		EN 717-1	< 0.062 mg/m³	0.025 mg/m³



Osaka 190

Rustikal B+



Holzbeschreibung

Oberflächenstruktur	Leicht gebürstet
Einstufung	Sehr rustikal
Fehlfarben	Hoch
Harte Astknoten	Erlaubt unbegrenzt
Brüchige Astknoten	$\varnothing \leq 80$ mm
Splintholz	$\leq 30\%$ der Breite - eingefärbt in der gleichen Farbe wie die Dielen
Endriss	$\leq 10 \times 300$ mm
Oberflächenriss	$\leq 6 \times 300$ mm
Insektenloch	Wurmloch erlaubt, max. 10
Faulstellen	Erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Erlaubt
Harter Kern	Erlaubt; geschlossene Markröhre
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt



Dieses bild stellt die beschriebene einstufung dar

Holzbeschreibung – 2 kriterien

Astknoten

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



Fehlfarben

Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.



Reinigungs- und Wartungshinweise: www.lamett.de