

technisches datenblatt

DE

Produktdaten

Parkett Eiche 3-Schicht	EN 14342	DoP PQ2025-15
Abmessungen	Dielen	600-1900 x 190 x 14/ 3 mm
	Packung	8 Dielen / 2,888 m ² / 21,50 kg
	Verschachtelte Länge	6 volle
	Palette	45 Pakete / 129,96 m ² / 998 kg
Dichte	EN ISO 23996	530 kg/m ³
Verlegung	ISO 24334	Drop Lock (schwimmend oder geklebt)
Oberfläche		3 mm Europäische Eiche (Quercus robur)
Grading		Rustikal AB
Veredelung		Leicht gebürstet
Fuge		Fuge 4V
Glanzgrad	60°	5 - 9 %
Finish		matt lackiert
Garantiebedingungen	Wohnzwecke Gewerbliche Nutzung	20 Jahre Auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 14342	Klasse 23



Produkteigenschaften

Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Innenraumluftzertifizierungen			A, REACH
Brandklasse	 EN 13501-1		Dfl-S1
Rutschfestigkeit	 EN 13893		DS (≥ 0,30)
Formaldehydmission	 EN 717-1	≤ 0,124 mg/m ³	0,095 mg/m ³ (E1)
Pentachlorophenol Inhalt	 EN 12673	< 5 ppm	< Nachweisgrenze
Fußbodenheizung	 EN 12667	R < 0,15 m ² K/W	R = 0,13 m ² K/W OK (max +28°C) + geklebt
Biologische Nachhaltigkeit			Klasse 1

Reinigungs- und Pflegehinweise, siehe : www.lamett.eu


Rustikal AB

DE

Holzbeschreibung

Oberflächenstruktur	Leicht gebürstet
Einstufung	Rustikal
Fehlfarben	Medium
Harte Astknoten	Unbegrenzt erlaubt; Ø < 45 mm
Brüchige Astknoten	Unbegrenzt erlaubt; Ø < 35 mm
Rindenholz	Gefüllt; < 5 mm Breite, < 40 mm Länge
Splintholz	< 30% der Breite
Endriss	< 3 mm Breite, < 200 mm Länge
Oberflächenriss	< 5 mm Breite, < 200 mm Länge
Insektenloch	Nicht erlaubt
Faulstellen	Nicht erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Nicht erlaubt
Harter Kern	Nicht erlaubt
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt



Dieses bild stellt
die beschriebene
einstufung dar

Holzbeschreibung — 2 kriterien

Astknoten

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



Fehlfarben

Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/ Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.

