

New York 190 PEFC

technisches Datenblatt



Produktdaten		
Dreischicht Parkett	EN 13489	DoP PQ2024-13
Abmessungen	Dielen	190 x 680-1900 x 14(3) mm
	Packung	6 Dielen / 2,888 m ² / 21,66 kg
	Vollplanken	5
	Palette	45 / 129,96 m ² / 1005 kg
Dichte	EN 323	± 500 kg/m ³
Verlegung		Drop Lock
Oberste Schicht		Europäische Eiche (Quercus robur)
Kern		Kiefer (Radiata pine)
Trägerschicht		Kiefer (Radiata pine)
Grading		Rustikal A+
Oberflächenstruktur		Leicht gebürstet
Fuge		4V
Glanzgrad bei 60°		5-7 %
Finish		Matte Lackierung
Garantiebedingungen	Wohnzwecke	20 Jahre
	Gewerbliche Garantie	auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 13489	Klasse 23, Klasse 31 Mäßige kommerzielle Nutzung



Produkteigenschaften			
Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Innenraumluftzertifizierungen			REACH, A
Brandklasse	EN 13501-1		Dfl-s1
Rutschfestigkeit	CEN/TS 15676		USRV 42
Formaldehydemission	EN 717-1	≤ 0.124	E1
Pentachlorophenol Inhalt	CEN/TR 14823	< 5 ppm	Enthält kein Pentachlorophenol
Fußbodenheizung	EN 12664	R < 0.15 m ² K/W	R = 0.11 OK (max. +28°C) + geklebt
Biologische Nachhaltigkeit			Klasse 1

Reinigungs- und Wartungshinweise: www.lamett.de



EN 14342



New York 190 PEFC

Rustikal A+



Holzbeschreibung

Oberflächenstruktur	Leicht gebürstet
Einstufung	Rustikal
Fehlfarben	Niedrig - Mittel
Harte Astknoten	Erlaubt unbegrenzt; $\varnothing \leq 20$ mm
Brüchige Astknoten	≤ 2 pro Diele; $\varnothing \leq 12$ mm
Splintholz	Unbegrenzt erlaubt, wenn die Farbe mit der Planke übereinstimmt
Endriss	Erlaubt; gefüllt; Breite ≤ 50 mm; Länge ≤ 100 mm
Oberflächenriss	Erlaubt; gefüllt; Breite ≤ 50 mm; Länge ≤ 150 mm
Insektenloch	Nicht erlaubt
Faulstellen	Nicht erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Nicht erlaubt
Harter Kern	Erlaubt unbegrenzt
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt



Dieses bild stellt die beschriebene einstufigung dar

Holzbeschreibung

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.

