

technisches datenblatt

DE

Produktdaten

3-Schicht-Eichenparkett	EN 14342	DoP PQ2025-15
Abmessungen	Dielen	650-1900 x 190 x 14/ 3 mm
	Packung	6 Dielen / 2,166 m ² / 16,50 kg
	Verschachelte Länge	5 volle
	Palette	55 pakete / 119,13 m ² / 950 kg
Dichte	EN 323	+/- 530 kg/m ³
Verlegung		Drop Lock (schwimmend oder geklebt)
Oberfläche		3 mm Europäische Eiche (Quercus robur / Quercus petraea)
Grading		Rustikal B
Veredelung		Leicht gebürstet
Fuge		Fuge 4V
Glanzgrad	60°	5-6 %
Finish		Matt lackiert
Garantiebedingungen	Residential use Commercial use	20 Jahre Auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 13489	Klasse 23



Produkteigenschaften

Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Innenraumluftzertifizierungen			A, REACH
Brandklasse		EN 13501-1	Dfl-S1
Rutschfestigkeit		CEN/TS 15676	Dry 100, Wet 43
Formaldehydemission		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³
Pentachlorophenol Inhalt		CEN/TR 14823	< 5 ppm
Fußbodenheizung		EN 12664	R < 0.15 m ² K/W OK (max +28°C) + geklebt
Biologische Nachhaltigkeit			Klasse 1

Reinigungs- und Pflegehinweise, siehe : www.lamett.eu



Rustikal B

DE

Holzbeschreibung

Oberflächenstruktur	Leicht gebürstet
Einstufung	Rustical
Fehlfarben	Hoch
Harte Astknoten	Unbegrenzt erlaubt
Brüchige Astknoten	$\emptyset < 40$ mm
Rindenholz	Gefüllt; < 10 mm Breite; < 100 mm Länge
Splintholz	< 30% der Breite
Endriss	Unbegrenzt erlaubt, gefüllt
Oberflächenriss	Unbegrenzt erlaubt, gefüllt
Insektenloch	Nicht erlaubt
Faulstellen	Nicht erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Erlaubt
Harter Kern	Erlaubt
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt



Dieses Bild stellt
die beschriebene
Einstufung dar

Holzbeschreibung — 2 Kriterien

Astknoten

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



Fehlfarben

Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.

