






technisches datenblatt

DE

Produktdaten

Parkett Eiche Massives	EN 13489 (Free Class)	DOP MAS2021
Abmessungen	Dielen	300-1800 x 120 x 15 mm
	Packung	7 dielen / 1,512 m ² / 17 kg
	Verschachelte Länge	min. 1
	Palette	49 pakete / 74,088 m ² / 828,5 kg
Dichte	EN ISO 23996	+/- 650 kg/m ³
Verlegung	ISO 24334	Nut und Feder (geklebt)
Holzart		Europäische Eiche (Quercus Robur)
Grading		Rustikal AB+
Veredelung		Leicht gebürstet
Fuge		Fuge 4V
Glanzgrad	60°	< 8%
Finish		Öl
Garantiebedingungen	Wohnzwecke Gewerbliche Nutzung	30 Jahre Auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 13489	

Produkteigenschaften

Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Innenraumluftzertifizierungen			A, REACH
Brandklasse	 EN 13501-1		Cfl-S1
Rutschfestigkeit	 EN 13893		DS (≥ 0.30)
Formaldehydmission	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Pentachlorophenol Inhalt	 EN 12673	< 5 ppm	< Nachweisgrenze
Fußbodenheizung	 EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,14 m ² K/W OK (max +28°C) + geklebt
Biologische Nachhaltigkeit			Klasse 1

Reinigungs- und Pflegehinweise, siehe : www.lamett.eu



Rustikal AB+

DE

Holzbeschreibung

Oberflächenstruktur	Leicht gebürstet
Einstufung	Sehr rustikal
Fehlfarben	Medium
Harte Astknoten	$\varnothing \leq 50\text{mm}$
Brüchige Astknoten	$\varnothing \leq 30\text{mm}$
Rindenholz	Nicht erlaubt
Splintholz	Max 1/3
Endriss	Länge $\leq 50\text{mm}$, Breite $\leq 1\text{mm}$
Oberflächenriss	Breite $\leq 1\text{mm}$, Keine Längeneinschränkungen
Insektenloch	Nicht erlaubt
Faulstellen	Nicht erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Nicht erlaubt
Harter Kern	Erlaubt
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt



Dieses bild stellt die beschriebene einstufigung dar

Holzbeschreibung — 2 kriterien

Astknoten

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



Fehlfarben

Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.

