

technisches datenblatt

DE

Produktdaten

3-Schicht-Parkett	EN 14342	DoP PQ2025-15
Abmessungen	Dielen	600 x 120 x 14/ 3 mm
	Packung	20 planken / 1,44 m ² / 11 kg
	Verschachelte Länge	-
	Palette	56 pakete / 80,64 m ² / 652 kg
Dichte	EN 323	+/- 530 kg/m ³
Verlegung		Uniclic HB (schwimmend oder geklebt)
Oberfläche		3 mm Europäische Eiche (Quercus robur / Quercus petraea)
Grading		Rustikal B
Veredelung		Leicht gebürstet
Fuge		Fuge 4V
Glanzgrad	60°	5-7%
Finish		Matt lackiert
Garantiebedingungen	Wohnzwecke Gewerbliche Nutzung	20 Jahre Auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 13489	Klasse 23



Produkteigenschaften

Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Brandklasse			A, REACH
Rutschfestigkeit	EN 13501-1		Dfl-S1
Formaldehydemission	CEN/TS 15676		Dry 100, Wet 43
Pentachlorophenol Inhalt	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Fußbodenheizung	CEN/TR 14823	< 5 ppm	< Nachweisgrenze
Biologische Nachhaltigkeit	EN 12664	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,13 m ² K/W OK (max +28°C) + geklebt
Biological durability			Klasse 1

Reinigungs- und Pflegehinweise, siehe : www.lamett.eu


Rustikal B

DE

Holzbeschreibung

Oberflächenstruktur	Leicht gebürstet
Einstufung	Rustical
Fehlfarben	Medium - Hoch
Harte Astknoten	Erlaubt; < 60 mm
Brüchige Astknoten	Erlaubt; < 25 mm
Rindenholz	<6x100, gefüllt
Splintholz	< 1/3 der Breite
Endriss	Erlaubt; <2x200 mm
Oberflächenriss	Erlaubt; <1x200 mm
Insektenloch	Nicht erlaubt
Faulstellen	Nicht erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Erlaubt
Harter Kern	Erlaubt
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt



Dieses bild stellt die beschriebene einstufung dar

Holzbeschreibung — 2 kriterien

Astknoten

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



Fehlfarben

Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/ Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.

