

technisches datenblatt

DE

Produktdaten

3-Schicht-Parkett	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2022-6
Abmessungen	Dielen	600-1900 x 190 x 15/ 4 mm
	Packung	8 Dielen / 2,888 m ² / 24,30 kg
	Verschachelte Länge	6 volle
	Palette	40 pakete / 115,52 m ² / 1002 kg
Dichte	EN ISO 23996	+/- 650 kg/m ³
Verlegung	ISO 24334	Drop Lock (schwimmend oder geklebt)
Oberfläche		4 mm Europäische Eiche (Quercus Robur)
Grading		Rustikal B+
Veredelung		Leicht gebürstet
Fuge		Fuge 4V
Glanzgrad	60°	5-10%
Finish		Öl
Garantiebedingungen	Wohnzwecke Gewerbliche Nutzung	20 Jahre Auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 14342	Klasse 31 

Produkteigenschaften

Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Innenraumluftzertifizierungen			A, REACH
Brandklasse	 EN 13501-1		Cfl-S1
Rutschfestigkeit	 EN 13893		DS (≥ 0.30)
Formaldehydemission	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Pentachlorophenol Inhalt	 EN 12673	< 5 ppm	< Nachweisgrenze
Fußbodenheizung	 EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,13 m ² K/W OK (max +28°C) + geklebt
Biologische Nachhaltigkeit			Klasse 1

Reinigungs- und Pflegehinweise, siehe : www.lamett.eu



Rustikal B+

DE

Holzbeschreibung

Oberflächenstruktur	Leicht gebürstet
Einstufung	Rustical
Fehlfarben	Hoch
Harte Astknoten	Unbegrenzt erlaubt; < 80 mm
Brüchige Astknoten	Unbegrenzt erlaubt; < 50 mm
Rindenholz	< 200 mm Länge, < 3 mm Breite
Splintholz	< 500 mm Länge, < 30 mm Breite
Endriss	Unbegrenzt erlaubt
Oberflächenriss	Unbegrenzt erlaubt
Insektenloch	Nicht erlaubt
Faulstellen	Nicht erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Erlaubt
Harter Kern	Erlaubt
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt



Dieses bild stellt die beschriebene einstufigung dar

Holzbeschreibung — 2 kriterien

Astknoten

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



Fehlfarben

Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/ Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.

