

New York 190 PEFC

technisches Datenblatt



Produktdaten

Dreischicht Parkett	EN 13489	DoP PQ2024-13
Abmessungen	Dielen	190 x 680-1900 x 14(3) mm
	Packung	8 Dielen / 2.888 m² / 21.66 kg
	Vollplanken	7
	Palette	45 / 129.96 m² / 1005 kg
Dichte	EN 323	± 500 kg/m³
Verlegung		Drop Lock
Oberste Schicht		Europäische Eiche (Quercus robur)
Kern		Fichte (Picea abies)
Trägerschicht		Fichte (Picea abies)
Grading		Rustikal A+
Oberflächenstruktur		Leicht gebürstet
Fuge		4V
Glanzgrad bei 60°		5-7 %
Finish		Matte Lackierung
Garantiebedingungen	Wohnzwecke	20 Jahre
	Gewerbliche Garantie	auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 13489	Klasse 23 Mäßige kommerzielle Nutzung



Leere Felder weisen auf Abweichungen zwischen den Farben innerhalb der Kollektion hin. Spezifische Daten pro Farbe finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

Variables dentro de la colección

	Farbe	Finish	Oberflächenstruktur
NEW 190-110-PEFC	110 - Natural	UV-Mattlack	Leicht gebürstet
NEW 190-1817-PEFC	1817 - Invisible	UV-Mattlack	Leicht gebürstet
NEW 190-1819-PEFC	1819 - Sunset	UV-Mattlack	Leicht gebürstet

New York 190 PEFC

technisches Datenblatt



Produkteigenschaften

Eigenschaft		Testmethode	min. af.	Ergebnis
Umweltzertifikate & -siegel				A
Brandklasse		EN 13501-1		Dfl-s1
Rutschfestigkeit		CEN/TS 15676		USRV 42
Pentachlorophenol Inhalt		CEN/TR 14823	< 5 ppm	Enthält kein Pentachlorphenol
Fußbodenheizung		EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R = 0.11 m²K/W OK (max. +28°C) + geklebt
Biologische Nachhaltigkeit				Klasse 1

Formaldehydemission

CE-Marking - EN 14342		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77		EN 717-1	< 0.062 mg/m³	0.025 mg/m³



New York 190 PEFC

Rustikal A+



Holzbeschreibung

Oberflächenstruktur	Leicht gebürstet
Einstufung	Rustikal
Fehlfarben	Niedrig - Mittel
Harte Astknoten	Erlaubt unbegrenzt; $\varnothing \leq 20$ mm
Brüchige Astknoten	$\varnothing \leq 12$ mm
Splintholz	Unbegrenzt erlaubt, wenn die Farbe mit der Planke übereinstimmt
Endriss	Erlaubt; gefüllt; Breite ≤ 50 mm; Länge ≤ 100 mm
Oberflächenriss	Erlaubt; gefüllt; Breite ≤ 50 mm; Länge ≤ 150 mm
Insektenloch	Nicht erlaubt
Faulstellen	Nicht erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Nicht erlaubt
Harter Kern	Erlaubt unbegrenzt
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt



Dieses bild stellt die beschriebene einstufung dar

Holzbeschreibung – 2 kriterien

Astknoten

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



Fehlfarben

Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.



Reinigungs- und Wartungshinweise: www.lamett.de