

technisches datenblatt

DE

Produktdaten

Rigid Core SPC mit Deckschicht aus Eichenholz + IXPE		DOP WS2023
Abmessungen	Dielen	1220 x 190 x 7 mm
	Packung	8 Dielen / 1,854 m ² / 18,12 kg
	Verschachelte Länge	7 volle + 1 verschachelte Länge (610 + 610 mm)
	Palette	55 pakete / 101,97 m ² / 1026 kg
Dichte	EN ISO 23996	+/- 1590 kg/m ³
Verlegung	ISO 24334	Välinge 5Gi (dropdown)
Oberfläche		1 mm Europäische Eiche (Quercus Robur)
Grading		Rustikal B+
Veredelung		Leicht gebürstet
Fuge		Mikronut 4V
Glanzgrad	60°	5-10%
Finish		UV-matt lackiert
Garantiebedingungen	Wohnzwecke Gewerbliche Nutzung	25 Jahre 10 Jahre
Verschleißklasse	EN 10874	Klasse 23-31 

Produkteigenschaften

Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Innenraumlufiszertifizierungen			A, REACH
Brandklasse	 EN 13501-1		Cfl-S1
Maßänderung	 EN ISO 23999:2008	≤ 0.15 %	0.08%
Formaldehydmission	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	0.040 mg/m ³ (E1)
Rollstuhltest	NALFA LF-01-2011	2500 Zyklen	2500 Zyklen, kein Änderung
Fußbodenheizung	 EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,034 m ² K/W OK (max +28°C)
Trittschall Reduzierung	 EN ISO 10140		ΔLw 18 dB (IXPE)

Reinigungs- und Pflegehinweise, siehe : www.lamett.eu



Rustikal B+

DE

Holzbeschreibung

Oberflächenstruktur	Leicht gebürstet
Einstufung	Rustikal
Fehlfarben	Medium
Harte Astknoten	Unbegrenzt erlaubt
Brüchige Astknoten	Erlaubt, nicht gefüllt
Rindenholz	Ausnahmweise erlaubt, wenn angemessen unter ästhetischem Gesichtspunkt
Splintholz	Nicht erlaubt
Endriss	Max 30%; ≤ 10 mm Breite, ≤ 300 mm Länge
Oberflächenriss	Begrenzt erlaubt, nicht gefüllt
Insektenloch	Insektenspuren Erlaubt, Insekten Nicht erlaubt
Faulstellen	Nicht erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Begrenzt erlaubt
Harter Kern	Erlaubt
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt



Dieses bild stellt die beschriebene einstufigung dar

Holzbeschreibung — 2 kriterien

Astknoten

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



Fehlfarben

Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/ Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.

