

technisches datenblatt

DE

Produktdaten

Parkett Eiche Mehrschicht	EN 13489 (Free Class)	DOP PQ2022-9
Abmessungen	Dielen	600-1900 x 150 x 10/ 3 mm
	Packung	10 Dielen / 2,85 m ² / 20 kg
	Verschachelte Länge	8 volle (Max. 2 min. 600 mm)
	Palette	54 pakete / 153.90 m ² / 1080 kg
Dichte	EN ISO 23996	+/- 650 kg/m ³
Verlegung	ISO 24334	Drop Lock (schwimmend oder geklebt)
Oberfläche		3 mm Europäische Eiche (Quercus Robur)
Grading		Rustikal AB+
Veredelung		Medium gebürstet
Fuge		Fuge 4V
Glanzgrad	60°	5-10%
Finish		Matt lackiert
Garantiebedingungen	Wohnzwecke Gewerbliche Nutzung	20 Jahre Auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 13489	Klasse 23



Produkteigenschaften

Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Innenraumluftzertifizierungen			A, REACH
Brandklasse	EN 13501-1		Dfl-S1 (CWFT)
Rutschfestigkeit	EN 13893		DS (≥ 0.30)
Formaldehydemission	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Pentachlorophenol Inhalt	EN 12673	< 5 ppm	< Nachweisgrenze
Fußbodenheizung	EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,06 m ² K/W OK (max +28°C) + geklebt
Biologische Nachhaltigkeit			Klasse 1

Reinigungs- und Pflegehinweise, siehe : www.lamett.eu



EN 14342

Rustikal AB+

DE

Holzbeschreibung

Oberflächenstruktur	Medium gebürstet
Einstufung	Rustikal
Fehlfarben	Hoch
Harte Astknoten	Erlaubt; Ø < 50mm
Brüchige Astknoten	Erlaubt; Ø < 30mm
Rindenholz	Nicht erlaubt
Splintholz	< 300mm Länge, < 20mm Breite
Endriss	Erlaubt
Oberflächenriss	
Insektenloch	Nicht erlaubt
Faulstellen	Nicht erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Begrenzt erlaubt
Harter Kern	Nicht erlaubt
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt



Dieses bild stellt die beschriebene einstufigung dar

Holzbeschreibung – 2 kriterien

Astknoten

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



Fehlfarben

Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.

