

Tana 190

technisches Datenblatt



Produktdaten

Mehrschicht Parkett	EN 13489	DoP PQ2022-9
Abmessungen	Dielen	190 x 400-1900 x 14(3) mm
	Packung	6 Dielen / 2,166 m² / 20,62 kg
	Vollplanken	5
	Palette	50 / 108,3 m² / 1031 kg
Dichte	EN 323	± 650 kg/m³
Verlegung		Nut und Feder
Oberste Schicht		Europäische Eiche (Quercus robur)
Kern		Eukalyptus (Eucalyptus spp.)
Trägerschicht		Pappel (Populus euramericana)
Grading		Rustikales AB+
Oberflächenstruktur		Leicht gebürstet
Fuge		4V
Glanzgrad bei 60°		5 %
Finish		UV-Matt-Lack
Garantiebedingungen	Wohnzwecke	20 Jahre
	Gewerbliche Garantie	auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 13489	Klasse 23 Starker häuslicher Gebrauch



Produkteigenschaften

Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Innenraumluftzertifizierungen			REACH, A
Brandklasse	EN 13501-1		Dfl-s1
Rutschfestigkeit	CEN/TS 15676		SRV "dry" 50
Formaldehydmission	EN 717-1	≤ 0.124	
Pentachlorophenol Inhalt	CEN/TR 14823	< 5 ppm	Enthält kein Pentachlorophenol
Fußbodenheizung	EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R= 0.11 OK (max. +28°C) + geklebt
Biologische Nachhaltigkeit			Klasse 1

Reinigungs- und Wartungshinweise: www.lamett.de



Tana 190

Rustikales AB+



Holzbeschreibung

Oberflächenstruktur	Leicht gebürstet
Einstufung	Rustikal
Fehlfarben	Mittel - Hoch
Harte Astknoten	Erlaubt; $\varnothing \leq 60\text{mm}$
Brüchige Astknoten	≤ 2 pro Planke; $\varnothing \leq 40\text{mm}$
Splintholz	$< 20\%$ der Breite
Endriss	≤ 2 pro Planke; $< 3\text{mm}$ breit, $< 200\text{mm}$ lang
Oberflächenriss	Erlaubt
Insektenloch	Nicht erlaubt
Faulstellen	Nicht erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Nicht erlaubt
Harter Kern	Nicht erlaubt
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt



Dieses bild stellt die beschriebene einstufung dar

Holzbeschreibung

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.

